

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-70322

(43)公開日 平成11年(1999) 3月16日

(51)Int.Cl. ⁶	識別記号	F I	
B 0 1 D 53/86	Z A B	B 0 1 D 53/36	Z A B Z
		B 0 1 J 21/04	A
B 0 1 J 21/04		21/06	A
21/06		23/06	A
23/06		23/10	A

審査請求 未請求 請求項の数15 O L (全 11 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号	特願平10-172543	(71)出願人	000005108 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
(22)出願日	平成10年(1998) 6月19日	(72)発明者	菅野 周一 茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所内
(31)優先権主張番号	特願平9-163717	(72)発明者	池田 伸三 茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所内
(32)優先日	平 9 (1997) 6月20日	(72)発明者	安田 健 茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所内
(33)優先権主張国	日本 (J P)	(74)代理人	弁理士 小川 勝男

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 フッ素含有化合物の分解処理方法、触媒及び分解処理装置


(57)【要約】

【課題】 CF_4 、 C_2F_6 などのようにハロゲンとしてフッ素のみを含有するフッ素化合物を効率的に分解処理する。

【解決手段】ハロゲンとしてフッ素のみを含有するフッ素化合物を含むガス流を、水蒸気の下でAlとNi、AlとZn、AlとTiからなる触媒のようにAlを含んでなる触媒と約200～800℃で接触させて、前記ガス流中のフッ素をフッ化水素に転化する。

【効果】ハロゲンとしてフッ素のみを含有するフッ素化合物を効率的に分解処理することができる。

図 2



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ハロゲンとしてフッ素を含み該フッ素を炭素、窒素及び硫黄から選ばれた元素との化合物にて含むガス流を、水蒸気の存在下で、A1を含んでなる触媒と約200～800℃の温度で接触させて前記ガス流中のフッ素化合物を加水分解してフッ化水素に転化することを特徴とするフッ素含有化合物の分解処理方法。

【請求項2】 請求項1において、前記フッ素化合物を含むガス流を、A1を含み、Zn、Ni、Ti、Fe、Sn、Co、Zr、Ce、Si及びPtのうちから選ばれた少なくとも1つを含む触媒と接触させることを特徴とするフッ素含有化合物の分解処理方法。

【請求項3】 請求項2に記載の方法において、前記触媒が更にSを含むことを特徴とするフッ素含有化合物の分解処理方法。

【請求項4】 請求項2に記載の方法において、前記触媒を構成する成分が各成分単独の酸化物或いはA1と他の成分との複合酸化物の状態で含まれていることを特徴とするフッ素含有化合物の分解処理方法。

【請求項5】 請求項1に記載の方法において、前記フッ素化合物を含むガス流がCF₄、CHF₃、C₂F₆、C₃F₈、C₄F₁₀、C₂F₄よりなるフッ素化合物の少なくとも1つを含み、該フッ素化合物をCOとCO₂の少なくとも一方及びHFとに分解することを特徴とするフッ素含有化合物の分解処理方法。

【請求項6】 請求項1において、前記フッ素化合物を含むガス流がSF₆よりなるフッ素化合物を含み、該SF₆をSOとSO₂の少なくとも一方及びOHFとに分解することを特徴とするフッ素含有化合物の分解処理方法。

【請求項7】 請求項1において、前記フッ素化合物を含むガス流がNF₃よりなるフッ素化合物を含み、該NF₃をNOとNO₂とNOの少なくとも一方及びHFとに分解することを特徴とするフッ素含有化合物の分解処理方法。

【請求項8】 ハロゲンとしてフッ素を含み該フッ素を炭素、窒素及び硫黄から選ばれた元素との化合物にて含むガス流を、水蒸気の存在下で、A1を含んでなる触媒と約200～800℃の温度で接触させて前記ガス流中のフッ素化合物を加水分解してフッ化水素に転化し、その後、該フッ化水素を含むガス流を水と接触させてフッ化水素を除去し、このフッ化水素を含む水をアルカリにより中和することを特徴とするフッ素含有化合物の分解処理方法。

【請求項9】 ハロゲンとしてフッ素のみを含有するハロゲン化合物を加水分解するために使用する触媒において、A1酸化物を含んでなることを特徴とするフッ素含有化合物の分解処理用触媒。

【請求項10】 請求項9において、A1とZn、Ni、Ti、Fe、Sn、Co、Zr、Ce、Si及びPtのうちから選ばれた少なくとも1つとからなり、A1

1:M (MはZn、Ni、Ti、Fe、Sn、Co、Zr、Ce、Siの少なくとも1つ)の原子比がA1が50～99モル%で、Mが50～1モル%であることを特徴とするフッ素含有化合物の分解処理用触媒。

【請求項11】 請求項10に記載の触媒において、更にSを0.1～20重量%含むことを特徴とするフッ素含有化合物の分解処理用触媒。

【請求項12】 請求項10に記載の触媒において、前記各成分が各成分単独の酸化物或いはA1と他の成分との複合酸化物の状態で存在することを特徴とするフッ素含有化合物の分解処理用触媒。

【請求項13】 請求項10に記載の触媒において、A1とPtとからなり、Ptを0.1～2重量%含むことを特徴とするフッ素含有化合物の分解処理用触媒。

【請求項14】 A1を含んでなる触媒を充填した反応器と、該反応器で処理されるフッ素と炭素、硫黄、窒素の1つとの化合物を含むガス流に水蒸気を添加する水添加器と、該反応器に充填された触媒及び該反応器に導入されるフッ素化合物を含むガス流の少なくとも一方をフッ素化合物が加水分解する温度まで加熱するための加熱手段とを備えたことを特徴とするフッ素含有化合物の分解処理装置。

【請求項15】 請求項14に記載の装置において、前記反応器の後段に該反応器より排出されたガス流を水で洗浄するための排ガス洗浄槽を備えたことを特徴とするフッ素含有化合物の分解処理装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、CF₄、C₂F₆、SF₆、NF₃などのようにハロゲンとしてフッ素を含有する化合物を低温で効率的に分解処理する方法及び触媒並びに分解処理装置に関する。

【0002】

【従来の技術】 CF₄、C₂F₆、SF₆、NF₃などのようにハロゲンとしてフッ素のみを含有するフッ素化合物ガスは、半導体エッチング剤、半導体洗浄剤などに大量に使用されている。しかし、これらの物質は大気中に放出されると、地球の温暖化を引き起こすことが判明した。

【0003】 CF₄、C₂F₆、SF₆、NF₃などのガスは、分子構成成分としてフッ素(F)を多く含有している。フッ素はすべての元素の中でも最も電気陰性度が高く、化学的に非常に安定な物質を形成する。特にCF₄、C₂F₆などは分子内力が強く、反応性に乏しい物質である。この性質から、燃焼などで分解するには高温に加熱する必要がある。大量のエネルギーを消費する。また、高温での分解反応は生成するフッ化水素などのガスによる装置材料の腐食速度が大きい。適切な分解処理方法がないのが現状である。

【0004】 分解処理方法として、現在提案されている

[illegible]

【0011】本発明のフッ素化合物分解処理方法においては、Alを含んでなる触媒を用いる。Alは酸化物の形で用いられる。Alは単独で用いることができるが、そのほかに、Zn、Ni、Ti、Fe、Sn、Pt、Co、Zr、Ce、Srのうちの少なくとも一成分と組合せて用いることが出来る。さらに、これらの触媒にSを添加して触媒の分解活性を高めることができる。

【0006】

【0013】Alと、Zn、Ni、Ti、Fe、Sn、Pt、Co、Zr、Ce、Siのうちの少なくとも一成分とからなる触媒を用いることによって、Alを単独で使用する場合よりも分解率を高めることができる。これらの触媒中では、AlはAl₂O₃または添加した金属成分と複合酸化物の状態で存在する。Zn、Ni、Ti、Fe、Sn、Co、Zr、Ce、Siは酸化物、またはAlとの複合酸化物の状態で存在する。これらの触媒では、Al:M(=Zn、Ni、Ti、Fe、Sn、Co、Zr、Ce、Siの少なくとも1つ)の原子比がAlが50～99モル%でMが50～1モル%であることが好ましい。またはAlとPtからなる触媒においては、Ptを0.1～2wt%含有することが好ましい。Al以外の添加成分の量を前記範囲内にすることによって高い分解率が得られる。

30


【００１４】長い触媒寿命を得るには触媒中の Al_2O_3 の結晶化を抑制することが有効であり、 Ni 、 Zn などを含有して NiAl_2O_4 、 ZnAl_2O_4 などのように、添加した全金属成分と Al とを複合酸化物化することが望ましい。触媒性能向上の方法としては、触媒中に S を添加する方法がある。 S の添加方法としては、触媒調製時に硫酸塩を使用する、あるいは硫酸を使用する、などの方法を適用できる。触媒中の S は SO_4 イオンの形などで存在し、触媒の酸性質を強める働きをする。 S の量は $0.1 \sim 2.0$ 重量％が好ましい。

【００１５】本発明の分解処理方法では、ＣＦ₄、Ｃ₂F₆などのフッ素化合物を含むガス流中に酸素を添加してもよい。分解ガス中のＣＯなどの酸化反応に使うことができる。

【0016】フッ素化合物の分解反応の代表的な反応には次のようなものがある。

【 () 1 7 】

5



(式2)及び(式3)の反応ではCOが生成するが、本発明の触媒はCO酸化性能も有するため、酸素が存在すればCOをCO₂にすることができる。

【0018】添加する水蒸気の量は、処理するフッ素化合物中のF数と少なくとも同等の水素分子が存在するよう調節する必要がある。これにより、化合物中のフッ素をフッ化水素に転化することができ、後処理しやすい形 10 態にできる。

【0019】フッ素化合物を加水分解する反応温度は、約200～800℃が好ましい。炭素とフッ素と水素から生じたとも構成されるフッ素化合物を処理する場合の反応温度は、約500～800℃が好ましい。これ以上の高温で使用すると、高分解率は得られるが、触媒の劣化が速い。また、装置材料の腐食が進みやすくなる。ハロゲンとしてフッ素のみを含有し該フッ素を炭素、硫黄及び窒素から選ばれた元素との化合物にて含むガス流を触媒と接触させるに当たっては、ガス流中のフッ素化合物の含有量を0.1～1.0vol%とすることが好ましく、さらに好ましくは0.1～3vol%である。また、空間速度は、100毎時～10,000毎時が好ましく、さらに好ましくは100毎時～3,000毎時である。空間速度(h⁻¹)は反応ガス流量(ml/h)÷触媒量(ml)で求められる。

【0020】本発明によるフッ素化合物分解処理方法においては、分解生成物としてフッ化水素、二酸化炭素などが生成する。このほかにSO₂、SO₃等の硫黄酸化物及びNO、NO₂等の窒素酸化物が生成する場合もある。これらの分解生成物を除去するためにアルカリ溶液で洗浄したり或いは水で洗浄することが好ましい。水で洗浄する方法は、装置の腐食を抑制しフッ化水素を除去する方法として好ましい。ただし、水洗浄の場合には、その後、フッ化水素を含む水をアルカリで中和することが望ましい。アルカリとしては、水酸化カルシウムや水酸化ナトリウムの水溶液、ソーリ液などの一般のアルカリ試薬を使用することができる。

【0021】本発明の触媒を調製するためのA主原料としては、γ-アルミナ、α-アルミナとδ-アルミナの混合物などを使用することができる。特にγ-サイトをA主原料として用い、焼成により酸化物を形成したものは高い分解活性を示す。

【0022】本発明の触媒を調製するための各種金属成分の原料としては、硝酸塩、硫酸塩、アルモホウム塩、塩化物などを用いることができる。N主原料としては硝酸ニッケルや硫酸ニッケルなどを使用することができる。これらの水和物も使用できる。Ti主原料としては、硫酸チタン、チタニアゾルなどを使用することができる。

6

…(式1)

…(式2)

…(式3)

【0023】本発明の触媒の製造法は通常の触媒の製造に用いられる沈殿法、含浸法、混練法、などいずれも使用できる。

【0024】また、本発明における触媒は、そのまま粒状、パルカム状などに成形して使用することができる。成形法としては、押し出し成形法、打錠成形法、転動造粒法など目的に応じ任意の方法を採用できる。また、セラミックスや金属製のパルカムや板にコーティングして使用することもできる。

【0025】本発明の処理方法を実施するために使用される反応器は、通常の固定床、移動床あるいは流動床型のものでよいが、分解生成ガスとしてHFなどの腐食性のガスが発生するので、これらの腐食性のガスによって損傷しにくい材料で反応器を構成すべきである。

【0026】本発明の処理方法を実施するために使用される処理装置は、前述の反応器の他に、ガス流中のフッ素化合物の濃度を調節する手段例えばガス流に対して窒素あるいは空気あるいは酸素を供給する手段、ガス流と前記触媒とを200～800℃の温度で接触させるために少なくとも一方を加熱する手段、前記フッ素化合物を分解するために水蒸気あるいは水を前記ガス流に対して添加する手段、前記反応器に充填された触媒に前記ガス流が接触することによって生成した分解生成物を水及び/あるいはアルカリ水溶液で洗浄して該分解生成物中の二酸化炭素の一部とSO₂、SO₃等の硫黄酸化物の一部とNO、NO₂等の窒素酸化物の一部とフッ化水素とを除去する排ガス洗浄槽とを具備する。排ガス洗浄槽の後段に除去されなかった前記分解生成物中の二酸化炭素、硫黄酸化物、窒素酸化物を吸着剤などによって吸着する手段を設けることは更に好ましい。

【0027】既設の半導体工場へ本発明のフッ素化合物含有ガスの処理方法を適用することもできる。半導体工場には一般に酸成分ガスの排ガス処理装置があるため、これを利用し、本発明の触媒のみをC下などのフッ素化合物の排ガスラインに設置し、水蒸気を添加して加熱すれば、フッ素化合物を分解処理することができる。また、本発明の装置全体あるいは一部をドラック等に積載し、廃棄されたフッ素化合物詰りのドラックを貯蔵している場所へ移動して、含有されているフッ素化合物を抜き出し、直接処理することもできる。また、排ガス洗浄槽内の洗浄液を循環する循環ポンプや、排ガス中の二酸化炭素などを吸着する排ガス吸着槽を同時に搭載してもよい。また、発電機などを搭載してもよい。

【0028】本発明のフッ素化合物の分解処理方法によれば、低温でフッ素化合物を分解することができ、運転コストを低減できる。

【0029】フッ素化合物含有ガスを処理する場合、分

解して生成するHFなどの酸成分による装置材料の腐食が問題となるが、本発明によれば、使用する温度が低温であるため腐食速度が小さく、装置のメンテナンス頻度を減らせる。

【0030】本発明のフッ素化合物の分解処理方法は、フッ素化合物を分解する触媒反応工程と分解生成ガス中の酸成分を中和除去する排ガス洗浄工程とからなり、装置を小型化できる。

【0031】フッ素化合物の分解は水蒸気との反応によるため、分解処理方法としての安全性が高く、可燃ガスを使用した場合のように爆発などの危険性がない。

【0032】

【発明の実施の形態】以下、実施例にて本発明をさらに詳細に説明する。本発明は、これら実施例にのみ限定されるものではない。

【0033】図1は、半導体エッチング工程で用いる場合のハロゲン化合物の分解処理プロセスの一例を示す。

【0034】エッチング工程では、減圧したエッチングガ室内にCF₄などのフッ素化合物1を入れて、プラズマで20分間励起し、半導体と反応させる。その後チャンバ内をN₂で置換し、ハロゲン化合物の濃度を数%に希釈して約10 l/minでエッチングガ室内から排出している。

【0035】この排出ガスに空気3を追加しCF₄などのハロゲン化合物を希釈した。このとき窒素を添加して希釈してもよい。また、窒素と酸素を添加して希釈してもよい。この希釈ガスに、さらに水添加器4により水蒸気を添加した反応ガス5を分解工程に送る。分解工程は、触媒を充填した反応器を用いて行う。反応ガス中のハロゲン化合物の濃度は約0.5～1%である。分解工程では、反応ガス5を、空間速度1,000毎時（空間速度（h⁻¹）＝反応ガス流量（ml/h）÷触媒量（ml））の条件でA1を含む触媒と約200～800℃で接触させる。この場合、反応ガスを加熱してもよい。電気炉などにより触媒を加熱してもよい。分解ガス6は、排ガス洗浄工程に送られる。排ガス洗浄工程では、分解ガス6に水7がスプレーされ、分解ガス中の酸成分が除去された排ガス8が室外に放出される。酸性ガスを含んだ酸性排水9は、半導体工場既設の排水処理設

* 備で処理される。CF₄などのハロゲン化合物の分解率は、反応ガス5と分解ガス6をFID（Flame Ionization Detector）の略称）ガスクロマトグラフ、TCD（Thermal Conductivity Detector）の略称）ガスクロマトグラフを用いて分析し、入口及び出口の物質収支により求める。

【0036】図10に、本発明の処理装置の一例を示す。エッチング工程からのフッ素化合物ガスは、入口スプレー10で水がスプレーされ、ガス中のSiF₄等の不純物が除去される。このガスと、空気3及びイオン交換樹脂11等で精製された水7とが予熱器12内でヒーター13により加熱されるようになっている。反応器15はA1を含む触媒14を充填したものである。又、反応器15の後段に、水のスプレー手段16を有する冷却室17及び水のスプレー手段18を有し、充填材19を含む排ガス洗浄槽20を備えている。排ガス8はフロー21により引かれ、酸性排水9はポンプ22で引かれる。なお、排ガス洗浄槽の酸化水素を含む水は、イオン交換処理して、純水原料として再利用することが可能である。

【0037】（実施例1）本実施例は、各種フッ素化合物分解触媒の活性を調べた例である。

【0038】純度99%以上のCF₄ガスに空気を添加して希釈した。この希釈ガスに、さらに水蒸気を添加した。水蒸気は純水を約0.2 ml/minで反応管上部ヘマイクラチエーボンプを用いて供給しガス化させた。反応ガス中のCF₄濃度は約0.5%であった。この反応ガスを、電気炉により反応管外部から所定温度に加熱した触媒と空間速度2,000 毎時で接触させた。

【0039】反応管は内径3.2mmのインコニル製の反応管で、触媒層を反応管中央に有しており、内部に外径3mmのインコニル製の熱電対保護管を有している。触媒層を通過した分解生成ガスはフッ化カルシウム溶液中にバブリングさせ、系外に放出した。CF₄の分解率は、FIDガスクロマトグラフ、TCDガスクロマトグラフにより、次式で求めた。

【0040】

【数1】

$$\text{分解率} = 1 - \frac{\text{出口のハロゲン化合物}}{\text{供給したハロゲン化合物}} \times 100 (\%) \quad \text{--- (数1)}$$

【0041】以下に上記条件において試験に供した各触媒の調製法を示す。

【0042】触媒1：市販のソーマイン粉末を120℃で2時間乾燥した。この乾燥粉末200gを300℃で0.5時間焼成し、さらに焼成温度を700℃に上げ2時間焼成した。得られた粉末を全量に入れ、500kgf/cm²の圧力で圧縮成型した。成型品を粉碎、篩い分けして0.5～1mm 粒径として試験に供した。完成後の触媒はA1₂O₃からなる。

【0043】触媒2：市販のソーマイン粉末を120℃で1時間乾燥した。この乾燥粉末200gに、硝酸亜鉛6水和物85.38gを溶かした水溶液を添加し、混練した。混練後、250～300℃で約2時間乾燥し、700℃で2時間焼成した。焼成物を粉碎、篩い分けして0.5～1mm 粒径として試験に供した。完成後の触媒組成は原子比でA1：Zn＝91：9（モル%）であった。この触媒は、A1酸化物、Zn酸化物のほかにZn-A1-Oの複合酸化物を含む。

【0044】触媒3：市販のペーサイト粉末を120℃で1時間乾燥した。この乾燥粉末200gに、硝酸ニッケル6水和物50.99gを溶かした水溶液を添加し、混練した。混練後、250～300℃で約2時間乾燥し、700℃で2時間焼成した。焼成物を粉砕、篩い分けて0.5～1mm粒径として試験に供した。完成後の触媒組成は原子比でAl：Ni＝91：9（モル％）であった。この触媒は、Al酸化物、Ni酸化物、Ni₃Al₂O₇の複合酸化物及びS酸化物を含む。

【0045】触媒4：市販のペーサイト粉末を120℃で1時間乾燥した。この乾燥粉末300gに、硝酸ニッケル6水和物125.04gを溶かした水溶液を添加し、混練した。混練後、250～300℃で約2時間乾燥し、700℃で2時間焼成した。焼成物を粉砕、篩い分けて0.5～1mm粒径として試験に供した。完成後の触媒組成は原子比でAl：Ni＝91：9（モル％）であった。この触媒は、Al酸化物、Ni酸化物及びNi₃Al₂O₇の複合酸化物を含む。

【0046】触媒5：市販のペーサイト粉末を120℃で1時間乾燥した。この乾燥粉末300gと30%硫酸チタン溶液354.4gを純水約300gを添加しながら混練した。混練後、250～300℃で約5時間乾燥し、700℃で2時間焼成した。焼成物を粉砕、篩い分けて0.5～1mm粒径として試験に供した。完成後の触媒組成は原子比でAl：Ti＝91：9（モル％）であった。

【0047】触媒6：市販のペーサイト粉末を120℃で1時間乾燥した。この乾燥粉末200gに、硝酸鉄9水和物115.95gを溶かした水溶液を添加し、混練した。混練後、250～300℃で約2時間乾燥し、700℃で2時間焼成した。焼成物を粉砕、篩い分けて0.5～1mm粒径として試験に供した。完成後の触媒組成は原子比でAl：Fe＝91：9（モル％）であった。

【0048】触媒7：市販のペーサイト粉末を120℃で1時間乾燥した。この乾燥粉末200gに、塩化第二チタン水和物95.43gを溶かした水溶液を添加し、混練した。混練後、250～300℃で約2時間乾燥し、700℃で2時間焼成した。焼成物を粉砕、篩い分けて0.5～1mm粒径として試験に供した。完成後の触媒組成は原子比でAl：Sn＝91：9（モル％）であった。

【0049】触媒8：市販のペーサイト粉末を120℃で1時間乾燥した。この乾燥粉末200gに、ジエチルジアンリンP：(H)硝酸溶液（P濃度1.5wt％）22.2gを純水200mlで希釈した水溶液を添加し、混練した。混練後、250～300℃で約2時間乾燥し、700℃で2時間焼成した。焼成物を粉砕、篩い分けて0.5～1mm粒径として試験に供した。完成後の触媒はAl₂O₃100重量％に対してPが0.68

重量％含んでいた。

【0050】触媒9：市販のペーサイト粉末を120℃で1時間乾燥した。この乾燥粉末300gに、硝酸コバルト6水和物125.87gを溶かした水溶液を添加し、混練した。混練後、250～300℃で約2時間乾燥し、700℃で2時間焼成した。焼成物を粉砕、篩い分けて0.5～1mm粒径として試験に供した。完成後の触媒組成は原子比でAl：Co＝91：9（モル％）であった。

【0051】触媒10：市販のペーサイト粉末を120℃で1時間乾燥した。この乾燥粉末200gに、硝酸ジルコニル2水和物76.70gを溶かした水溶液を添加し、混練した。混練後、250～300℃で約2時間乾燥し、700℃で2時間焼成した。焼成物を粉砕、篩い分けて0.5～1mm粒径として試験に供した。完成後の触媒組成は原子比でAl：Zr＝91：9（モル％）であった。

【0052】触媒11：市販のペーサイト粉末を120℃で1時間乾燥した。この乾燥粉末200gに、硝酸セリウム6水和物124.62gを溶かした水溶液を添加し、混練した。混練後、250～300℃で約2時間乾燥し、700℃で2時間焼成した。焼成物を粉砕、篩い分けて0.5～1mm粒径として試験に供した。完成後の触媒組成は原子比でAl：Ce＝91：9（モル％）であった。

【0053】触媒12：市販のペーサイト粉末を120℃で1時間乾燥した。この乾燥粉末300gに、20wt％シリカゾル129.19gを溶かした水溶液を添加し、混練した。混練後、250～300℃で約2時間乾燥し、700℃で2時間焼成した。焼成物を粉砕、篩い分けて0.5～1mm粒径として試験に供した。完成後の触媒組成は原子比でAl：Si＝91：9（モル％）であった。

【0054】上記触媒1～12の反応温度700℃での試験結果を図2に示す。AlとZnからなる触媒及びAlとNiからなる触媒の分解活性が他にみえなくて高い。次いでAlとTiからなる触媒の分解活性が高い。触媒3が触媒4よりも高活性を有するのは、Sの効果と思われる。

【0055】（実施例2）本実施例は、実施例1の触媒4と同じAl原料、Ni原料を用い、AlとNiの組成を変化させた触媒を調製し、C₃F₄の分解活性を調べた結果である。

【0056】触媒4-1：市販のペーサイト粉末を120℃で1時間乾燥した。この乾燥粉末200gに、硝酸ニッケル6水和物8.52gを溶かした水溶液を添加し、混練した。混練後、250～300℃で約2時間乾燥し、700℃で2時間焼成した。焼成物を粉砕、篩い分けて0.5～1mm粒径とした。完成後の触媒組成は原子比でAl：Ni＝99：1（モル％）であった。

【0057】触媒4-2：市販のペーザイト粉末を120℃で1時間乾燥した。この乾燥粉末30.0gに、硝酸ニッケル6水和物6.659gを溶かした水溶液を添加し、混練した。混練後、250～300℃で約2時間乾燥し、700℃で2時間焼成した。焼成物を粉砕、篩い分けて0.5～1mm粒径とした。完成後の触媒組成は原子比でAl：Ni＝95：5（モル％）であった。

【0058】触媒4-3：市販のペーザイト粉末を120℃で1時間乾燥した。この乾燥粉末20.0gに、硝酸ニッケル6水和物210.82gを溶かした水溶液を添加し、混練した。混練後、250～300℃で約2時間乾燥し、700℃で2時間焼成した。焼成物を粉砕、篩い分けて0.5～1mm粒径とした。完成後の触媒組成は原子比でAl：Ni＝80：20（モル％）であった。

【0059】触媒4-4：市販のペーザイト粉末を120℃で1時間乾燥した。この乾燥粉末20.0gに、硝酸ニッケル6水和物361.16gを溶かした水溶液を添加し、混練した。混練後、250～300℃で約2時間乾燥し、700℃で2時間焼成した。焼成物を粉砕、篩い分けて0.5～1mm粒径とした。完成後の触媒組成は原子比でAl：Ni＝70：30（モル％）であった。

【0060】触媒4-5：市販のペーザイト粉末を120℃で1時間乾燥した。この乾燥粉末20.0gに、硝酸ニッケル6水和物562.1gを混ぜ、水を添加しながら混練した。混練後、250～300℃で約2時間乾燥し、700℃で2時間焼成した。焼成物を粉砕、篩い分けて0.5～1mm粒径とした。完成後の触媒組成は原子比でAl：Ni＝60：40（モル％）であった。

【0061】触媒4、触媒4-1から触媒4-5の活性を、C₂F₆濃度を2％とし、供給する純水の量を約0.4ml/minとした以外は実施例1と同様の方法で調べた。試験開始6時間後の分解率を図3に示す。Ni/(Ni+Al)のモル％が20～30モル％のときに最も活性が高く、次いで5～40モル％のときに活性が高い。

【0062】（実施例3）本実施例は、実施例1の触媒2と同じAl原料、Zn原料を用い、AlとZnの組成を変化させた触媒を調製し、活性を調べたものである。

【0063】触媒2-1：市販のペーザイト粉末を120℃で1時間乾燥した。この乾燥粉末20.0gに、硝酸亜鉛6水和物215.68gを溶かした水溶液を添加し、混練した。混練後、250～300℃で約2時間乾燥し、700℃で2時間焼成した。焼成物を粉砕、篩い分けて0.5～1mm粒径とした。完成後の触媒組成は原子比でAl：Zn＝80：20（モル％）であった。

【0064】触媒2-2：市販のペーザイト粉末を120℃で1時間乾燥した。この乾燥粉末20.0gに、硝酸亜鉛6水和物369.48gを溶かした水溶液を添加し、

混練した。混練後、250～300℃で約2時間乾燥し、700℃で2時間焼成した。焼成物を粉砕、篩い分けて0.5～1mm粒径とした。完成後の触媒組成は原子比でAl：Zn＝70：30（モル％）であった。

【0065】触媒2-3：市販のペーザイト粉末を120℃で1時間乾燥した。この乾燥粉末120.65gに、硝酸亜鉛6水和物96.39gを溶かした水溶液を添加し、混練した。混練後、250～300℃で約2時間乾燥し、700℃で2時間焼成した。焼成物を粉砕、篩い分けて0.5～1mm粒径とした。完成後の触媒組成は原子比でAl：Zn＝85：15（モル％）であった。

【0066】触媒2、触媒2-1から触媒2-3の活性を、C₂F₆濃度を2％とし、供給する純水の量を約0.4ml/minとした以外は実施例1と同様の方法で調べた。試験開始6時間後の分解率を図4に示す。Ni/(Ni+Al)のモル％が10～30モル％のときに最も活性が高い。

【0067】（実施例4）本実施例は、C₂F₆、CHF₃、C₂F₄の分解を反応温度を変えて行った結果である。試験条件は、空間速度1,000毎時とし、ハロゲン化合物を空気の代わりに窒素で希釈した以外は、実施例1と同様である。触媒は実施例2中の触媒4-3を用いた。各反応温度での試験の結果を図5に示す。AlとNiからなる触媒は、CHF₃、C₂F₄に対しても高い分解活性を有する。又、これらのフッ素化合物に対しては600℃程度の低い温度でも高い活性を有し、特にCHF₃に対しては、反応ガス中のCHF₃濃度が0.1％の場合、300℃でも35％分解した。

【0068】（実施例5）本実施例は、C₂F₆の分解における水蒸気の影響を調べた結果である。試験条件は、空間速度1,000毎時とした以外は、実施例1と同様である。触媒は実施例1中の触媒4を用い、反応温度は700℃とした。試験は反応開始から2時間後まで水蒸気を供給し、その後、水蒸気の供給を停止した。5時間後再び水蒸気を供給し始めた。試験の結果を図6に示す。水蒸気の添加時に分解率が高まりC₂F₆の分解は加水分解によることが明らかとなった。

【0069】（実施例6）本実施例は、AlとNiからなる触媒4-3を用いて、SF₆、C₂F₆の分解を行った結果である。SF₆の試験条件は、純度99％以上のSF₆ガスを用い、空間速度1,000毎時とし、SF₆を空気の代わりに窒素で希釈した以外は、実施例1と同様である。C₂F₆の試験条件は実施例1と同じである。試験結果を図7に示す。反応管入口の反応ガス中のSF₆量とアルカリ吸収槽通過後の分解ガス中のSF₆量をTCDガス検出器とガス分析により測定し、次式により分解率を求めた結果、反応温度550～700℃でのSF₆分解率は99％以上であった。C₂F₆の分解試験では、700℃以上の反応温度で高い反応率が得られた。

【0070】

【数2】

$$\text{分解率} = 1 - \frac{\text{出口のSF}_6\text{量}}{\text{供給したSF}_6\text{量}} \times 100 (\%) \quad \cdots (\text{数2})$$

【0071】（実施例7）本実施例は、AlとNiからなる触媒4-3を用いてNF₃の分解を行った結果である。試験条件は、純度99%以上のNF₃ガスを用いた以外は実施例6と同様である。反応温度を700℃とした。反応管入口の反応ガス中のNF₃量とアルカリ吸収槽通過後の分解ガス中のNF₃量をTCDガスクロマト * 10

$$\text{分解率} = 1 - \frac{\text{出口のNF}_3\text{量}}{\text{供給したNF}_3\text{量}} \times 100 (\%) \quad \cdots (\text{数3})$$

【0073】（実施例8）AlとZnを原子比でAl : Zn = 85 : 15（モル%）含む触媒を用いて C₂F₄、C₂F₆、CHF₃の分解を行った。

【0074】C₂F₄の分解は、純度99%以上のC₂F₄ガスに空気を添加して希釈し、更に水蒸気を添加し、所定の反応温度で触媒と接触させることによって行った。空間速度は1,000 毎時である。

【0075】反応ガス中のC₂F₄濃度は約0.5%である。水蒸気はC₂F₄ガスの約50倍となるように流量を調節した。

【0076】CHF₃及びC₂H₆の分解も同様にして行った。

【0077】図9の試験結果を示す。AlとZnからなる触媒はCHF₃、C₂F₆に対しても高い分解活性を示す。C₂F₄に対しては、700℃前後あるいはそれ以外の温度にすれば高い分解活性を示すことが明らかにされた。

【0078】

【発明の効果】本発明によれば、C₂F₄、C₂F₆などのようにハロゲンとしてフッ素のみを含有するハロゲン化合物を効率的に分解処理することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例1の処理プロセスを示す図である。

【図2】本発明の各触媒の性能を示す図である。 ※

* グラフにより測定し、次式により分解率を求めた結果、分解率は99%以上であった。また、700℃以下の分解率を図8に示す。400℃でも分解率99.9% が得られた。

【0072】

【数3】

※ 【図3】本発明のAl-Ni触媒のC₂F₆分解性能を示す図である。

【図4】本発明のAl-Zn触媒のC₂F₆分解活性を示す図である。

【図5】本発明のAl-Ni触媒のC₂F₄、CHF₃、C₂F₆の分解活性を示す図である。

20 【図6】本発明のAl-Ni触媒のC₂F₆分解における水蒸気の影響を示す図である。

【図7】本発明のAl-Ni触媒のSF₆、C₂F₆の分解活性を示す図である。

【図8】本発明のAl-Ni触媒のNF₃分解活性を示す図である。

【図9】本発明のAl-Zn触媒のC₂F₄、C₂F₆、CHF₃の分解活性を示す図である。


【図10】本発明の実施例による分解処理装置の概略構成図である。

30 【符号の説明】


1…C₂F₄などのフッ素化合物、2…N₂、3…空気、4…水蒸気、5…反応ガス、6…分解ガス、7…水、8…排ガス、9…酸性排水、10…入口スプレー、11…イオン交換樹脂、12…予熱器、13…ヒーター、14…触媒、15…反応器、16、18…スプレー手段、17…冷却室、19…充填材、20…排ガス洗浄槽、21…ブロワー、22…ポンプ。

【図6】

図 6



【図1】



【図5】

図 5






図 1

【図2】


図 2




【図3】




【図4】




【図7】




【図8】



【図9】



【図10】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 識別記号

B 0 1 J 23/10
 23/14
 23/42
 23/745
 23/75
 23/755

F I

B 0 1 J 23/14 A
 23/42 A
 B 0 1 D 53/36 D
 B 0 1 J 23/74 3 0 1 A
 3 1 1 A
 3 2 1 A

(72) 発明者 山下 寿生
 茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株
 式会社日立製作所日立研究所内
 (72) 発明者 小豆畑 茂
 茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株
 式会社日立製作所日立研究所内

(72) 発明者 玉田 慎
 茨城県日立市幸町三丁目1番1号 株式会
 社日立製作所日立工場内
 (72) 発明者 入江 一芳
 茨城県日立市幸町三丁目1番1号 株式会
 社日立製作所日立工場内